



MC-216 Class A

Tankdeckeldichtmasse/Low Adhesion Sealant

Beschreibung

NAFTOSEAL® MC-216 Klasse A ist ein 2-komponentiges, mangandioxid-härtendes Polysulfid-System, geeignet als Tankdeckeldichtungsmasse und für andere entfernbare Teile. Es besitzt eine hervorragende Beständigkeit gegen Flugbenzin und Turbinenkraftstoff sowie gegen andere Chemikalien und Ölprodukte, welche in der Flugzeugindustrie eingesetzt werden.

Die gehärtete Masse MC-216 Klasse A bildet eine Dichtung mit geringer Haftung, die sich allen Oberflächenunebenheiten der Dichtfläche anpaßt.

Das gemischte Compound ist eine dünnflüssige, thixotrope Masse und kann sehr gut mit einem Pinsel aufgetragen werden. Es kann ebenfalls gut mit 2-Komponenten-Misch- und Dosieranlagen verarbeitet werden.

Anwendungen

- Tankdeckeldichtmasse
- Dichtungen für entfernbare Teile
- Abziehbare Raupen

Spezifikationen

MC-216 A erfüllt die Forderungen der Airbus Spezifikation DAN 1269.

Description

NAFTOSEAL® MC-216 Class A is a two-component, manganese-dioxide cured polysulphide access door sealant where easy separation of joined surfaces is required. It has outstanding resistance to aviation gasoline and jet fuel, as well as resistance to chemicals and petroleum products common to the aircraft industry.

The cured MC-216 A has low adhesion and forms a tough gasket, rubbery enough to mould itself to surface irregularities.

The mixed compound is a pourable, thixotropic liquid easily applied by extrusion, injection gun or spatula. It has excellent tooling properties.

Applications

- Sealing access doors
- Gaskets for removable parts
- Strippable fillets

Specifications

MC-216 A fulfils the requirements of the Airbus specification DAN 1269.

Typische physikalische und Anwendungseigenschaften / Typical Physical and Application Properties

	Grundmasse/base	Härter/hardener
Farbe/color	rot/red	schwarz/black
Viskosität bei 23°C/Viscosity at 23°C, Brookfield, Spindel 6	60 ± 20 Pa.s (10 Umin/rpm)	
Mischungsverhältnis/ Mixing ratio - nach Gewicht/ by weight - nach Volumen/ by volume	100 100	10 6,8
Festkörpermasseanteil/ Non-volatile content	92 ± 2 %	

Verarbeitungs- und Aushärtezeiten bei 23°C/50 % r.F. / Application Life and Cure Time at 23°C/50% r.H.

Type	Min.Verarbeitungszeit/ Min.Application Time	Max.Zeit zur Klebfreiheit/ Max.Tack-Free Time	Zeit bis Shore A 35/ Time to Shore A 35
A-2	2,0 Std./hours	< 24 Std./hours	< 72 Std./hours

Typische Werte des ausgehärteten Compounds

Farbe:	rot
Spez. Gewicht:	1,55 g/ccm max
Shore A Endhärte:	60 max
Zugfestigkeit:	> 1,4 N/mm ²
Reißdehnung:	> 200 %
Einsatztemperatur:	-55°C / + 95°C

Typical Physical and Performance Properties of Cured Compound

Color:	red
Specific gravity:	1.55 g/ccm max.
Ultimate Shore A Hardness:	60 max
Tensile Strength:	> 1.4 N/mm ²
Elongation:	> 200 %
Service Temperatures:	-55°C / +95°C

Oberflächenvorbehandlung

Die Oberflächen sind mit geeigneten Lösemitteln unmittelbar vor dem Dichtmassenauftrag von Schmutz und Fett zu reinigen. Es sollten fusselfreie Lappen oder Papiertücher benutzt werden, die von Öl und Seife frei sind. Das Lösemittel ist auf den Lappen zu gießen, um eine Verunreinigung des Lösemittels durch den verschmutzten Lappen zu vermeiden. Man sollte jeweils nur kleine Flächen schnell reinigen, bevor sich die Lösemittel verflüchtigen, da sonst Öle, Wachse etc. wieder verteilt werden.

Surface Preparation

Clean surfaces with appropriate solvent to remove dirt, grease and processing oils just prior to sealant application. Use lint-free rags or paper towels that are free of oil. Always pour solvent on the cloth to avoid contaminating the solvent supply. Clean one small area at a time, quickly wiping it dry before the solvent evaporates to prevent redeposition of oil, wax or other contaminants.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach der Benutzung oder bevor die Dichtmasse gehärtet ist, sollten die Werkzeuge mit einem Lösemittel gereinigt werden. Bei unzugänglichen Stellen kann das flüssige und sogar das gehärtete NAFTOSEAL[®] mit NAFTOSOLV[®] FN (siehe separates Datenblatt) exzellent entfernt werden.

Verpackung

NAFTOSEAL[®] MC-216 A wird in folgenden Verpackungen geliefert:

Cleaning of Equipment

Immediately after use or before the sealant cures, wash equipment and tools with a solvent. For inaccessible areas liquid and even cured NAFTOSEAL[®] can excellently be removed with NAFTOSOLV[®] FN (see separate Data Sheet).

Packaging

NAFTOSEAL[®] MC-216 A is supplied in the following containers:

Bezeichnung/ Designation	Grundmasseninhalte/Stück Base Compound Content/Piece	Anzahl/Karton No./Case
Kit 10	100 ccm	12
Kit 25	250 ccm	12
Kit 50	500 ccm	12
Techkit 55	55 ccm	24
Techkit 100	100 ccm	24
Hobbock/Pail		
Einheit/Unit 162	162 L	9 x 18 l base + hardener
Faß/Drum	162 L	1 x 162 l base + hardener

Lagerung

In ungeöffneten Gebinden kann NAFTOSEAL[®] MC-216 Klasse A 6 Monate ab Herstellungsdatum gelagert werden, wenn die Lagertemperatur 26°C nicht übersteigt. Lagerung bei tiefen Temperaturen erhöht die Lagerbeständigkeit.

Sicherheitsvorschriften

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Storage

The shelf life of NAFTOSEAL[®] MC-216 class A is 6 months from date of manufacture, when stored at temperatures below 26°C in its original unopened container. Storage at lower temperatures increases shelf life.

Health and Safety Precautions

See Safety Data Sheet

Ausgabe/Issue: 15.02.2005

Ersetzt Ausgabe vom/Supersedes issue dated: 31.08.2004

Europe: Chemetall GmbH
Aerospace Technologies
Trakehner Straße 3, D-60487 Frankfurt a.M.
Phone: (+49 69) 71 65-3822, Fax (+49 69) 71 65-29 36
e-mail: aerospace.germany@chemetall.com

Asia: Chemetall Asia Pte. Ltd.
12, Loyang Crescent / Singapore 508980
Phone: (+65) 6885 7900, Fax: (+65) 6885 7929
e-mail: cm.asia@chemetall.com

Die vorstehenden Angaben sind aufgrund eingehender Versuche nach unserem besten Wissen zusammengestellt und berücksichtigen den heutigen Stand unserer langjährigen praktischen Erfahrung. Haftungen und Gewährleistungen können aus und im Zusammenhang mit diesem Technischen Merkblatt nicht gegen uns hergeleitet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

© eingetragenes Warenzeichen ® registered trademark

The above details have been compiled to the best of our knowledge on the basis of thorough tests and with regard to the current state of our long practical experience. No liabilities or guarantees deriving from or in connection with this leaflet can be imputed to us. Reproduction, in whole or in part, only with our express permission.